

Landecolor, s.a.

Fábrica: Polígono Industrial nº1 C/ Soria, 38 y 52 28864 - Ajalvir (Madrid)

Teléfonos atención al cliente: 91 884 33 59 - 91 884 32 97 Fax 91 884 43 39

> www.landecolor.es landecolor@landecolor.com



FICHA TÉCNICA

LACA NITROCELULÓSICA SATINADA BLANCA

DESCRIPCIÓN

Laca nitrocelulósica especial para la industria de la madera en general.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para cualquier tipo de lacado y para la industria en general.

Tanto para interior como exterior, de rápido secado para trabajos que requieran un rápido manejo de las piezas a pintar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso específico (20°C):	1,290 ± 0,05 gr./Litro a 20°C.
Viscosidad:	110 ± 5 UK a 20°C.
Sólidos en peso:	58 ± 2%.
Sólidos en volumen:	$37 \pm 2\%$.
Pto. de inflamación (23º C):	7ºC en copa cerrada (comp. A)
Secado al aire (20°C)	
Seco al tacto:	10-15 minutos.
Seco sin pegajosidad:	15-20 minutos.
Seco total:	1-2 horas.
Tiempo de repintado:	Mínimo 2 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de $5-6 m^2/kg$., dependiendo de las condiciones del soporte.

SUMINISTRO

Se suministra en envases metálicos de 0,750 litros y 4 litros.

SOPORTES

Las superficies a cubrir deben estar lijadas. limpias, consistentes y totalmente desengrasadas.

Si el soporte es **madera sin barnizar**, aplicar sobre ella una capa de nuestra Selladora Mate o Imprimación Fondo Nitro y dejar secar, lijando luego la superficie y eliminando el polvillo restante. Las superficies en mal estado deberán decaparse.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Su aplicación es a pistola, diluyendo con nuestro disolvente ROCHASOL Universal hasta obtener la viscosidad de aplicación (25-30" CF4).

Condiciones de aplicación: Presión: 3-4 atmósferas.

Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.

Capas: Dos ligeras.

Las herramientas deben limpiarse con nuestro disolvente ROCHASOL Universal.



C/ Soria, 38 y 52 28864 - Ajalvir (Madrid) Teléfonos atención al cliente: 91 884 33 59 - 91 884 32 97 Fax 91 884 43 39

www.landecolor.es landecolor@landecolor.com

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación quantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.





