



## FICHA TÉCNICA

### ROCALEX PARA PICAR Y GOTEAR

#### DESCRIPCIÓN

Pintura plástica especial para picados y pastas ralladas.

Gran dureza, debe aplicarse sobre fondos firmes.

Interior y exterior.

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

Facilidad de aplicación, gran dureza y resistencia a la abrasión.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso específico:	1,600 ± 0,05 gr./c.c. a 20°C.
Viscosidad:	Consistencia de pasta.
Color:	Blanco.
Acabado:	Mate.
Secado total al aire (20 ° C):	2-3 horas.
Solidos en peso:	80 ± 1%
Solidos en volumen:	68 ± 1%
COV's:	3,4 gr/lit
Tª de inflamación:	Ininflamable

#### RENDIMIENTO

El rendimiento es de **2-3 m<sup>2</sup>/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

#### SUMINISTRO

Se suministra en envases de plástico de 15 litros.

#### SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

#### MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies duras o aplicar previamente una imprimación. Poner a la consistencia adecuada según el trabajo a realizar.

Aplicación a **brocha, rodillo, pistola y tirolesa.**

#### ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 29/01/2018. Anula las anteriores.

