



FICHA TÉCNICA

ROCHALASTIC

DESCRIPCIÓN

El **ROCHALASTIC** es un revestimiento impermeabilizante para uso profesional, acrílico y elástico. Resistente a agentes atmosféricos. Adecuado para la protección e impermeabilización de superficies horizontales y verticales, terrazas, fachadas y medianeras.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El **ROCHALASTIC** es una pintura impermeabilizante de acabado en cubiertas no transitables, sobre distintos tipos de soportes; baldosín catalán, ladrillos, tejas, láminas asfálticas, morteros y hormigones, fibrocemento, madera, etc...También es apto para cubiertas inclinadas, tratamiento de encuentro con chimeneas y con muros hastiales; protección de paredes medianeras contra aguas de lluvia; tratamiento de paramentos verticales y canalizaciones; reparación de tejas y canalones; tratamiento de pequeñas juntas y fisuras..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de ligante:	Copolímeros acrílicos en agua.
Tipo de pigmentos:	Óxidos metálicos y extenders seleccionados de máxima estabilidad.
Tipo de disolventes:	Agua.
Peso específico (23°C):	1,350 ± 0,150 gr./litro a 23°C
Viscosidad (23°C):	130 ±10 KU.
Colores:	Blanco, Negro, Rojo y Transparente. Otros colores consultar.
Acabado:	Satinado
Espesor recomendado:	500 micras, en función del uso.
Sólidos en peso:	66 ± 2%.
Sólidos en volumen:	54 ± 2%.
Número de capas recomendadas:	2-3 mínimo.
Tª inflamación (copa cerrada):	ininflamable
Superficie a tratar:	hormigón principalmente.
Secado al aire (23 °C y 100 micras secas):	
<i>Seco al tacto:</i>	2-3 horas.
<i>Seco total:</i>	3-5 horas.
<i>Repintado:</i>	Min. 24 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento teórico es de aprox. **0,9 m²/kg.** con un espesor de **500 micras secas.**

El rendimiento práctico dependerá de las pérdidas por aplicación, irregularidades de la superficie, etc.,

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar limpias y exentas de polvo, grasa, material suelto y cualquier otro contaminante que pudiera afectar a la adherencia del recubrimiento al soporte.

Para superficies sin porosidad se debe realizar un tratamiento previo de ataque ácido con una solución de ácido clorhídrico al 20-25 %, seguido de un lavado con agua y posterior secado antes de pintar.

MODO DE EMPLEO

El **ROCHALASTIC** se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola airless con buenos rendimientos.

En caso de soportes muy porosos, para facilitar la perfecta adherencia, se recomienda aplicar una capa de imprimación que consiste en el mismo ROCHALASTIC diluido en proporción aproximada de 3 partes por 1 de agua, para que penetre bien en todas las grietas o fisuras.

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

Fácil aplicación.

Resistente

Exento de disolventes

Buena adherencia

De base acuosa

Impermeable

No tóxico ni inflamable

Permite la circulación ocasional de personas.

ALMACENAJE

Hasta 12 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.



Landecolor, S.A.

Fábrica: Polígono Industrial nº1

C/ Soria, 38 y 52

28864 – Ajalvir (Madrid)

Teléfonos atención al cliente: 91 884 33 59 – 91 884 32 97

Fax 91 884 43 39

www.landecolor.es

landecolor@landecolor.com

.....

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 04/06/2018. Anula las anteriores.

