



FICHA TÉCNICA

ROCHAPRIMER EPOXI POLIAMIDA CROMATO DE ESTRONCIO DE DOS COMPONENTES (1:1) EN VOLUMEN

DESCRIPCIÓN

Imprimación adecuada especialmente para el campo de la aeronáutica.

Posee extraordinaria adherencia sobre cualquier tipo de superficie metálica y aleaciones ligeras.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Adecuada para la preparación de **superficies metálicas, en especial de metales ligeros y sus aleaciones.**

Un **disolvente no adecuado** ocasionaría problemas de adherencia en la pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo:	Epoxi-poliamida.
Pigmentos:	Cromato de estroncio, óxidos metálicos y extendedores inertes.
Peso específico mezcla (20°C):	1300 ± 0.050gr./litro,s/color
Viscosidad de mezcla:	100 ± 5 KU a 20°C.
Colores:	Amarillo y Verde.
Espesor normal de película:	15 micras.
Finura de molienda:	15 micras.
Sólidos en peso:	71% (referido a la base).
Sólidos en volumen:	54% (referido a la base)..
COV'S:	375 g/lt.
Tª de inflamación:	-1°C
Secado al aire (20° C)	
<i>Seco al tacto:</i>	15 minutos.
<i>Seco total:</i>	2 horas.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de aproximadamente **12-13 m²/Kg.** Para un espesor de 15 micras, y dependiendo de las condiciones del soporte y del proceso de aplicación.

ENSAYOS MECANICOS

- Adherencia: 100% (ensayo de cuadrículado)
- Ensayo de percusión: Bola de 20 mm. 60-35.
- Ensayo de Niebla salina: 1000 horas.

SUMINISTRO

Producto de dos componentes, se presenta en envases por separado, base y catalizador.

- Proporción de la mezcla:
 - Base:* 1 parte en volumen.
 - Catalizador:* 1 parte en volumen.
- Duración de la mezcla: 15 horas
- Forma de suministro: Envases metálicos de 4 litros.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Aplicación mediante proyección a **pistola**, diluyendo con nuestro disolvente Rochasol Universal hasta obtener la viscosidad adecuada.

Condiciones de aplicación: Presión: 3-4 atmósferas.
Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.
Capas: Una ligera.

Las herramientas deben limpiarse con disolvente Rochasol Universal.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. (Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol).

Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel.

Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados.

No verter los residuos en el desagüe.

Asegure el transporte adecuado del producto.

Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte.

Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo.

Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la ficha de seguridad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 10/04/2018. Anula las anteriores.

