



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)
Fax ventas: 91 884 43 39
e-mail: landecolor@landecolor.com
web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

1/3

IMPRIMACIÓN WASH-PRIMER DE DOS COMPONENTES

Imprimación fosfatante de Butiral-Polivinilo que resuelve los problemas de adherencia de las pinturas sobre acero pulido y metales ligeros (aluminio, zinc, y sus aleaciones).

PROPIEDADES

- *Peso específico:* 0.966 ± 0,05 gr./c.c. a 20°C.
- *Viscosidad:* 60 ± 5 UK a 20°C.
- *Acabado:* Semimate
- *Espesor normal de película:* De 7 a 10 micras
- *Secado al aire (20 ° C):*
 - Seco al tacto:* 3 minutos.
 - Seco sin pegajosidad:* 5 minutos.
 - Seco total:* 30 minutos.
- *Secado al horno (110-130°C):* 7 - 5 minutos.
- *Tiempo de repintado:* Mínimo 2 horas secado al aire.
- *Finura de molienda:* 10 – 15 micras.

Cumple norma INTA 164401A y norma MIL-C-8514C.

ENSAYOS MECÁNICOS

- *Dureza Persoz:* 250-270".
- *Embutición Erichsen:* Superior 9 mm.
- *Ensayo de plegado:* Correcto (mandril de 3,5 mm.)
- *Adherencia:* 100% (ensayo de cuadrículado)
- *Ensayo de percusión:* Percuto 12,50 mm. Altura 70 cm.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de **11-14 m²/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

2/3

IMPRIMACIÓN WASH-PRIMER DE DOS COMPONENTES

SUMINISTRO Y PROPORCIÓN DE MEZCLA

Producto de dos componentes, se presenta en envases por separado, base y catalizador.

- *Proporción de la mezcla:*
 - Base: 1 parte en volumen.
 - Catalizador: 1 parte en volumen.
- *Duración de la mezcla:* De 6 a 8 horas.
- *Forma de suministro:* Envases metálicos de 4 Lt. y 1 Lt.

CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuada para la preparación de **superficies metálicas, en especial de metales ligeros y sus aleaciones.**

Un **disolvente no adecuado** ocasionaría problemas de adherencia en la pintura.

SOPORTES

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas y no poseer sustancias disgregables.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Se puede aplicar mediante proyección a pistola y por medio de rodillo:

- **A Pistola:** Diluir con nuestro disolvente Nitro Universal hasta obtener la viscosidad adecuada.
 - Condiciones de aplicación: Presión: 3-4 atmósferas.
 - Boquilla: 1 / 1,5 / 2 mm.
 - Capas: Una ligera.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA - Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



FICHA TÉCNICA

3/3

IMPRIMACIÓN WASH-PRIMER DE DOS COMPONENTES

- **A rodillo:** Aplicar una primera mano diluida al 10% con disolvente Nitro Universal y después una segunda mano tal y como se suministra.

Las herramientas deben limpiarse con disolvente Nitro Universal.

COLORES

Amarillo-verdoso.

ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.