



Landecolor, s.a.

FABRICA PINTURAS

C/ Soria, 38 – P.I. Nº 1
28864 – Ajalvir (Madrid)
www.landecolor.es
Tlf.91 884 33 59 – Fax 91 884 43 39
landecolor@landecolor.com
pedidos@landecolor.com



SISTEMA DE PINTADO PARA PAREDES EXPUESTAS A AMBIENTES MARINOS

PREPARACION DE SUPERFICIE

Hormigón: Aplicar un lavado a presión (200 bar) con agua dulce, a fin de eliminar todo el salitre que quede en la superficie, aunque lo más aconsejable es aplicar chorro abrasivo para conseguir la rugosidad adecuada para la perfecta adherencia del mortero al hormigón. Dejar secar la superficie y aplicar el sistema recomendado.

A continuación se detalla un sistema de pintado adecuado a las condiciones ambientales expuestas por el cliente (superficie de hormigón expuesta a ambiente marino con salpicaduras discontinuas de agua de mar) en cuanto a tipo de material, espesor y número de capas. Existen otros sistemas alternativos.

SISTEMA Nº1				
PRODUCTO		espesor en micras	repintado 23ºC Min.	Max.
ROCHAHYDROL EPW -10		50	24 horas	ilimitado
IMPR. EPOXI 2-C (5:1)	(1ª mano)	40	16 horas	ilimitado
IMPR. EPOXI 2-C (5:1)	(2ª mano)	40	16 horas	ilimitado
ROCHADUR 400 PLUS	(1ª mano)	25	16 horas	14 días
ROCHADUR 400 PLUS	(2ª mano)	25	16 horas	
Espesor total del sistema		180		