



**Landecolor, s.a.**  
FABRICA PINTURAS  
C/ Soria, 38 – P.I. N° 1  
28864 – Ajalvir (Madrid)  
[www.landecolor.es](http://www.landecolor.es)  
Tlf.91 884 33 59 – Fax 91 884 43 39  
[landecolor@landecolor.com](mailto:landecolor@landecolor.com)  
[pedidos@landecolor.com](mailto:pedidos@landecolor.com)



---

## SISTEMA DE PINTADO PARA PAVIMENTO DE HORMIGON MULTICAPA (ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD)

---

### CLASIFICACION DE AMBIENTE

Tratamiento de suelos a base de resinas epoxi-poliaminas y minerales inertes de alta resistencia química y mecánica y a la abrasión, para la industria química y farmacéutica, almacenes industriales y comerciales, etc, presentado un acabado liso, duro, flexible y brillante con gran facilidad de limpieza.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

**Hormigón nuevo:** los soportes de hormigón o mortero de cemento deberán estar nivelados, secos, sanos, ligeramente rugosos, exentos de grasas, aceites, partículas mal adheridas o partes degradadas, etc... que puedan perjudicar la buena adherencia del sistema de revestimiento. Éstos se eliminarán mediante fresado o granallado seguido de barrido o aspirado para eliminar el polvo y material suelto.

**Hormigón viejo:** como en el caso anterior, eliminar con el método más apropiado, preferentemente por medio de maquina granalladora o fresadora, seguido de barrido o aspirado para eliminar el polvo y material suelto.

### INDICACIONES IMPORTANTES

El sistema multicapa **ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD** se debe aplicar solamente sobre soportes de hormigón aislados de la humedad.

El contenido de humedad en el hormigón no excederá del 5% medido a 2 mm de profundidad.

Debe aplicarse siempre previamente **ROCHAFLOOR 330 PRIMER** como capa sellante.

La edad mínima del soporte será de 4 semanas.

La temperatura mínima del soporte será de 8°C y siempre 3°C por encima del punto de rocío

La humedad relativa del aire no excederá del 80% y la temperatura ambiente será como mínimo de 10°C.



**Landecolor, s.a.**

**FABRICA PINTURAS**

C/ Soria, 38 – P.I. N° 1  
28864 – Ajalvir (Madrid)  
[www.landecolor.es](http://www.landecolor.es)  
Tlf.91 884 33 59 – Fax 91 884 43 39  
[landecolor@landecolor.com](mailto:landecolor@landecolor.com)  
[pedidos@landecolor.com](mailto:pedidos@landecolor.com)



**SISTEMA MULTICAPA LISO DE ALTA RESISTENCIA**

PRODUCTO	ESPESOR EN MICRAS	CONSUMO	REPINTADO MIN	REPINTADO MAX
ROCHAFLOOR 330 PRIMER	250	0.250 kg/m <sup>2</sup>	8 h	24 h
ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD	250	0.250 kg/m <sup>2</sup>	16 h	36 h
ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD	250	0.250 kg/m <sup>2</sup>		
ESPESOR TOTAL	750	0.750 kg/m <sup>2</sup>		

El curado total del revestimiento será de 5 días a 23°C antes de someterlo a las máximas exigencias.

**SISTEMA MULTICAPA ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA**

PRODUCTO	ESPESOR EN MICRAS	CONSUMO	REPINTADO MIN	REPINTADO MAX
ROCHAFLOOR 330 PRIMER	250	0.250 kg/m <sup>2</sup>	8 h	24 h
ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD	250	0.250 kg/m <sup>2</sup>	16 h	36 h

Siembra de arena hasta saturar superficie y barrer el sobrante.

ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD	250	0.250 kg/m <sup>2</sup>		
ESPESOR TOTAL	1-1.5 mm	0.750 kg/m <sup>2</sup>		

El curado total del revestimiento será de 5 días a 23°C antes de someterlo a las máximas exigencias.