



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Telef. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



SISTEMA DE PINTADO PARA PAVIMENTO DE HORMIGON MULTICAPA (ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD)

CLASIFICACION DE AMBIENTE

Tratamiento de suelos a base de resinas epoxi-poliaminas y minerales inertes de alta resistencia química y mecánica y a la abrasión, para la industria química y farmacéutica, almacenes industriales y comerciales, etc, presentado un acabado liso, duro, flexible y brillante con gran facilidad de limpieza.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Hormigón nuevo: los soportes de hormigón o mortero de cemento deberán estar nivelados, secos, sanos, ligeramente rugosos, exentos de grasas, aceites, partículas mal adheridas o partes degradadas, etc... que puedan perjudicar la buena adherencia del sistema de revestimiento. Éstos se eliminarán mediante fresado o granallado seguido de barrido o aspirado para eliminar el polvo y material suelto.

Hormigón viejo: como en el caso anterior, eliminar con el método más apropiado, preferentemente por medio de maquina granalladora o fresadora, seguido de barrido o aspirado para eliminar el polvo y material suelto.

INDICACIONES IMPORTANTES

El sistema multicapa **ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD** se debe aplicar solamente sobre soportes de hormigón aislados de la humedad.

El contenido de humedad en el hormigón no excederá del 5% medido a 2 mm de profundidad.

Debe aplicarse siempre previamente **ROCHAFLOOR 330 PRIMER** como capa sellante.

La edad mínima del soporte será de 4 semanas.

La temperatura mínima del soporte será de 8°C y siempre 3°C por encima del punto de rocío

La humedad relativa del aire no excederá del 80% y la temperatura ambiente será como mínimo de 10°C.



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA : Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Telef. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 99

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



SISTEMA MULTICAPA LISO DE ALTA RESISTENCIA

PRODUCTO	ESPESOR EN MICRAS	CONSUMO	REPINTADO MIN	REPINTADO MAX
ROCHAFLOOR 330 PRIMER	250	0.250 kg/m ²	8 h	24 h
ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD	250	0.250 kg/m ²	16 h	36 h
ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD	250	0.250 kg/m ²		
ESPESOR TOTAL	750	0.750 kg/m ²		

El curado total del revestimiento será de 5 días a 23°C antes de someterlo a las máximas exigencias.

SISTEMA MULTICAPA ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA

PRODUCTO	ESPESOR EN MICRAS	CONSUMO	REPINTADO MIN	REPINTADO MAX
ROCHAFLOOR 330 PRIMER	250	0.250 kg/m ²	8 h	24 h
ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD	250	0.250 kg/m ²	16 h	36 h

Siembra de arena hasta saturar superficie y barrer el sobrante.

ROCHAEPOX ALIMENTARIO SD	250	0.250 kg/m ²		
ESPESOR TOTAL	1-1.5 mm	0.750 kg/m ²		

El curado total del revestimiento será de 5 días a 23°C antes de someterlo a las máximas exigencias.